



Technický list 04.40b MAMUT GLUE na podlahové lišty

Výrobok Moderná „high tack“ hmota na báze MS polymérov vykazujúca okamžitú fixáciu spoja bez použitia svoriek a podoprenia. Nosnosť po vytvrdnutí 22kg / 1 cm². Skvelá príľnavosť k drevu, MDF lištám, doskovým materiálom ako OSB dosky, MDF, MFP, DTD a HDF dosky, hobra, špárovka, laťovka, parapety, BIO dosky, sololak, sololit, akulit, preglejka, ratan a bambus. Výborne príľne k nerez, hliníku, medi, murivu, omietke, kameňu, sadrokartónu, keramike, sklu a pod. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysokopevnostný elastický spoj.

Vlastnosti

- Vysokomodulový, fungistatický;
- Rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu;
- Trvalo pružné, odolné vlhku a vode;
- Odolné plesniam, slanej vode (more), chlóru, čistiacim prostriedkom;
- Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu;
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami (okrem alkydových živíc).
- Lepené predmety nie je potrebné fixovať. Okamžite „drží“ lepený predmet v zvislej polohe i na strope

Použitie

- Lepenie políc, prahov, schodníc, podlahových lišt, drevených a doskových obkladov stien a stropov;
- Lepenie vodotesných spojov v interiéri a exteriéri;
- Nahradzuje klince, skrutky, a nity;

Balenie Kartuša po 290 ml
Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	MS polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +95	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	10	(pri sile 3 mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10 - 15	
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2 - 3	(za 24h / pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Štekovosť	mm	< 2	(podľa ISO 7390)
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Ťažnosť	%	350	
Modul 100%	MPa	1,39 (N/mm ²)	
Pevnosť v ťahu	MPa	2,18 (N/mm ²)	(podľa DIN 53 504)
Pevnosť v šmyku	MPa	1,41 k hliníku, laminu	(podľa STN EN 1465)
Príľnavosť k podkladu	MPa	1,22 k hliníku, laminu	(podľa STN 73 2577)
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	60±3	(podľa DIN 53 505)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C < +25°C)

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 04.40b MAMUT GLUE na podlahové lišty

Obmedzenie	Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, teflón, živičné podklady a asfalt.
Podklad	Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.
Pokyny	Nasadte aplikačnú špičku a zrežte na požadovanú šírku. Nanášajte na jednu stranu lepeného spoja. Aplikujte primerané množstvo vzhľadom k hmotnosti a veľkosti lepeného predmetu. Pri lepení podlahových lišt nie je nutné nanášať lepidlo po celej dĺžke lišty, ale iba v 5- 10 cm pruhoch cca 20 cm od seba. Lepené plochy k sebe priložte a pritlačte s miernym posunutím do 10 minút. <u>Pozn.:</u> Pri aplikácii cez špeciálnu špičku, ktorá je k výrobku štandardne dodávaná je možné z jedného balenia vytlačiť okolo 4 bm.
Upozornenie	Pred vytvrdnutím (2-3 mm / 24 hodín pri 23°C) nezaťažujte lepený spoj vonkajšími silami.
Čistenie	Materiál : ihneď technickým benzínom. Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.
Bezpečnosť	Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 04.40b».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 15.03.2011 Vyhotovené dňa: 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.