



## Balenie

- Kartuša 310 ml

## Farba

- Javor (RAL 1001 beige), tmavý dub (RAL 1011 beige mavrone), smrek (RAL 1002 giallo sabbia), breza, čerešňa, teak / mahagón (RAL 8012), buk (RAL 1123), dub, buk stredný, čerešňa stredná.

## Technický list TL 03\_08 Parketový tmel

### Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj.

### Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Vysoká príľnavosť na drevo, stenu, betón a pod.
- Lhká aplikácia, pretierateľný;

### Použitie

- Pre interiéry
- Tmelenie škár drevných podláh
- Tmelenie škár podlahových lišt, medzi stenou a schodišťom

### Technické údaje

Základ	akryl		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,72	
Sušina	%	86	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	900	pri hr. 3 mm a tlaku 6,3 Bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5	pri 23°C / 55% rel. vlhk.
Stekavosť	mm	< 2	ISO 7390
Objemové zmeny	%	< 0	DIN 52 451
Dilatačná schopnosť	%	± 7,5	
Ťažnosť	%	250	DIN 53 504



<b>Modul 100%</b>	MPa	0,5 (N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53 504
<b>Tvrdosť podľa Shore A (3s)</b>	°	40 ± 3	DIN 53 505
<b>Skladovateľnosť</b>	mesiace	24	pri teplotách od +5°C do +25°C
<b>Minimálna šírka škáry</b>	mm	4	
<b>Maximálna šírka škáry</b>	mm	25	
<b>Približná spotreba</b>	vzorec		$dĺžka\ špáry[m] = \frac{obsah[ml]}{šírka[mm] \cdot hĺbka[mm]}$
<b>Približná spotreba z 310 ml</b>	příklad		$dĺžka\ špáry[m] = \frac{310[ml]}{4[mm] \cdot 6[mm]} = 12,9m$
<b>Približná spotreba z 310 ml</b>	m	12,9	(pre špáru 4 x 6 mm)

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP a teflón.

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## Ošetrovanie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70 prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

## Čistenie

Materiál: ihneď technický benzín

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

## Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

## Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.08».

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 19.06.2008

Vyhotovené dňa 08.11.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.