



UZIN Klebstoffempfehlungen für Fa. EGGER

BELAGSTYP	BELAGSNAME	UZIN KLEBSTOFFE	TKB-ZAHNUNG	UZIN switchTec
Designbelag mit Korkrücken	Design Green Tec	UZIN MK 250 UZIN MK 92 S	B1 / B2	-

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett- und Bodenbelagsverlegung der jeweils gültigen, nationalen Normen (z. B. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, usw.) entsprechen und vorbereitet werden. Insbesondere muss der Untergrund eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und risse frei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Um eine Gewährleistung im System bieten zu können sollen die Spachtelarbeiten mit den geeigneten UZIN-Spachtelmassen in Verbindung mit UZIN - Voranstrichen ausgeführt werden.

Das UZIN System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten UZIN Klebstoffen ausgeführt. Die technische UZIN Datenblätter der Produkte sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Diese stellen allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung dar, da UZIN keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten hat. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com



UZIN Empfehlungen zur Untergrundvorbereitung für neue Untergründe

UZIN Klebstoffempfehlungen siehe vorherige Tabelle

Spachtelmasse	UZIN NC 170 / UZIN NC 110				UZIN NC 175 / UZIN NC 115	UZIN NC 170 / UZIN NC 110
		Schichtdicke mind. 2mm, bei nicht saugfähigen Untergründen Schichtdicke mind. 3mm, max. Schichtdicke auf Gussasphalten 5mm. Auf UZIN PE 460 + UZIN PE 280: 10mm				Max. Schichtdicke: 5mm
Grundierung	UZIN PE 360		UZIN PE 280	UZIN PE 460 / UZIN PE 280	UZIN PE 414 BiTurbo / UZIN PE 280	
Bearbeitung des Untergrundes	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten				TKB-Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten	Herstellerangaben beachten
	Anschleifen, absaugen			Kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraublöcher mit UZIN NC 880 schließen	
Untergrund	Calciumsulfat (CA) / Calciumsulfatfließestrich (CAF)	Zementestrich (ZE)	Gussasphalt estrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zementverbundestrich	Neue Span- bzw.OSB-Platten mit Nut / Feder (P4 – P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatte u.ä.)
					Dauertrocken, Elementdicke ≥ 20 mm, bei Holzplatten ≥ 25 mm, sach- und fachgerecht nach Herstellervorgabe installiert	
Max. Restfeuchtigkeit	< 0,5 CM-% (unbeheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt)	entfällt	< 6 Gew.-%	Entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
	< 0,3 CM-% (beheizt)	< 1,8 CM-% (beheizt)				
Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.						

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.

UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com