

TECHNICKÝ LIST

Vydanie 04/2025

ROZMERY

FORMÁT		Standard Plank	Small Tile
Šírka	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm
Dĺžka	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm
Počet lamel v balení		15	18
m² v balení		3,881 m²	3,903 m²
Hmotnosť v balení		15,30 kg	13,74 kg
Celková hmotnosť na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	3873 g/m²	
Hrúbka	ISO 24346:2006-10	2,35 mm	
Nášľapná vrstva	EN ISO 24340:2012-02	0,4 mm	
Povrchová úprava		Superguard Pro®	

POSTAVIŤ PANELU



- 1 Vrchný lak
- 2 PVC nášľapná vrstva
- 3 PVC disajnová vrstva
- 4 Sklenené vlákno
- 5 Kompaktná stredná vrstva z PVC
- 6 Sklenené vlákno
- 7 PVC podklad

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE	HODNOTY	
Trieda použitia	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Trieda	23 - 32
UPEC (FR)		Certificat n° 345-15.0-00/24 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr		U ₃ P ₂ E _{1/2} C ₂
Produktová norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notified body	NB 2401 - CRET	DOP: pozri koncový štítok na obale
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Záruka	Obytných priestoroch	Viď. záruka	20	rokov
	Komerčné použitie	Viď. záruka	7	rokov

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
Hrnatosť a rovnosť	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Nášľapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odolnosť proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08 - Annex F			≥ 1200 mm
Vplyv kolieskovej stoličky	ISO 4918:2016-03	25000 cyklov		Bez delaminácie, bez porušenia
Vplyv nábytkovej nožičky	EN ISO 16581:2019-06	Foot 0,1 mm / 32 kg		Žiadne viditeľné poškodenie
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Priemerný výsledok výroby: 0,05 mm
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999:2021-11	6 h pri 80°C	≤ 0,25 %	Priemerný výsledok výroby: ≤ 0,05 %
Dvíhanie sa okrajov/hrán pozdĺž spojov	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Farebná stálosť	ISO 105-B02:2014-09	Modrá referencia	Trieda ≥ 6	Trieda ≥ 6
Akustická izolácia	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Redukcia kročajového hluku	Lepená Na Flex Pro podložke	ΔL _w = 4 dB ΔL _w = 8 dB
Podlahové vykurovanie		Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy IN cementové podklady. Obmedzená aplikácia s vykurovacími fólmami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota ≤ 27°C. Pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu.		

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Emisie formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez pridania formaldehydov vo výrobe	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Detekovateľný limit
TVOC 28 dní	ISO 16000 časť 9-6	AgBB požiadavky po 28 dňoch $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		OK
Klasifikácia požiarnej odolnosti	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnosť proti teplu	EN 12667:2001-01	Bez podložky		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Anti-static	EN 1815:2016-09			$\leq 2 \text{ kV}$
Odolnosť proti šmyku	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R9
Obsah	Ťažké kovy + olovo/kadmium			Neobsahuje
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické zložky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidátov)			Neobsahuje
REACH				Vyhovujúci
Recyklovaný obsah	Minimum 21% Pre-Consumer Recycled PVC Content			SCS-RC-20325

