



## Technický list FRESH OAK AUTHENTIC

Designboden solidLOCK 50-05

Technische Daten FRESH OAK AUTHENTIC	solidLOCK 50-05	
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	
ISO 14001	√	
ISO 9001	√	
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,55 mm + Polyurethan	
ISO 24346 Gesamtstärke	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,130 kg/m <sup>2</sup>	
ISO 23999 Dimensionsstabilität	≤ 1,0 mm	
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: 0,6 kV	
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	bis zu 19 dB	
ISO 354 Maximale Schallabsorption	αs 0.05	
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0124 m <sup>2</sup> K/W	
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1	
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0,1 mm	
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√ (Typ W)	
EN 13893 Rutschhemmung	R9	
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 – intensive private Nutzung	
	33 – intensive gewerbl. Nutzung	
ISO 24344A Biegsamkeit	–	
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut	
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch	
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	
Fußbodenheizung	28 °C √	
Format Diele: XL-Planke	121,00 cm x 22,80 cm	
Verpackungseinheit	8 Dielen / 2,21 m <sup>2</sup>	

	Supermatte PU-Versiegelung	✓
	Nutzschicht aus besonders robustem transparentem Vinyl mit feiner Prägung	✓
	4V-Microfase	✓
	Folienschicht in exklusiven Designs	✓
	Drop-down-Verbindung auf der Stirnseite	✓
	Formstabile, wasserfeste Rigid Board Trägerschicht	✓
	Stabiler Gegenzug	✓

