

Technische Daten



solidLOCK 40-05

Fresh Oak Authentic - Herringbone

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschrift	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,0 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,130 kg/m ²
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: -0.01%
	In Querrichtung: +0.01%
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: 7.9 x 10 ¹¹ Ω
	Vertikal: 11.5 x 10 ¹² Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: 0,6 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	ΔL _w 3 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	δs 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0124 m ² K/W
EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0.08 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	0.5 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	33 - intensive gewerbliche Nutzung
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch
Phthalatfrei	√
EN ISO 105 B02 Lichteuchtigkeit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C √
Format Diele	61,20 x 12,50 cm
Verpackungseinheit	18 Dielen / 1,38 m ²

