

# P 625

## DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO NA PARKETY A LAMINÁT

### VLASTNOSTI

- ▶ na všetky druhy drevených podláh
- ▶ neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
- ▶ vytvrdzuje nezávisle na hrúbke vrstvy

### OBLASTI POUŽITIA

Thomsit P 625 je nízkoemisné dvojzložkové polyuretánové lepidlo na lepenie:

- všetkých druhov masívnych a hotových parkiet
  - špalíkovej dlažby (DIN 68702)
  - všetkých druhov lisovaných dosiek
  - laminátových podláh
- na nenasiakavých aj nasiakavých podkladoch.

Thomsit P 625 je vhodný na priame lepenie vlysov, hotových parketových dielcov a laminátových podláh na izolačné podložky Thomsit TF 302, TF 303, TF 305. Thomsit P 625 vyhovuje STN EN 14 293.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady musia byť pevné, suché, čisté, nosné, bez deliacich prvkov a trhlín, zbavené voľných častí, pevné v ťahu a tlaku podľa STN 744505. Zvyšky starých lepidiel, voskov, masťô, olejov, asfaltov a iných vrstiev odstráňte. Podklad očistite a zbavte prachu. Potery ošetrite pred lepením základným náterom Thomsit R 766 alebo Thomsit R 777 a nechajte 24 hodín schnúť. Anhydritové potery vždy prebrúste (zrornosť 16) povysávajte a napenetrujte. Vhodne mechanicky ošetrované potery z liateho asfaltu nie je potrebné penetrovať. Nenasiakavé podklady, ako napr. keramickú dlažbu, terazzo atď. očistite prípravkom Thomsit PRO 40 a zbrúste. Na takto upravený podklad je možné priamo lepiť, nie je nutné dodatočné použitie základného náteru/ penetrácie. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnou vyrovnávacou hmotou Thomsit.

### SPRACOVANIE

Thomsit P 625 je dodávaný v dvoch zložkách (živica a tvrdidlo) v jednej nádobe. Obe zložky sú v balení obsiahnuté v množstve, ktoré zodpovedá ich miešaciemu pomeru. Tvrdidlo vmiešajte do živичnej zložky. Za týmto účelom prerazte ostrým predmetom, napr. skrutkovačom, na viacerých miestach



vrchný diel nádoby a nechajte obsah vyteciť do dolnej časti nádoby. Potom zložte vrchný diel nádoby a miešajte pomocou vrtáčky s miešacím nadstavcom min. 2 minúty, kým nezískate homogénnu zmes. Potom naneste podľa druhu parkiet na podklad príslušnou zubovou stierkou len také množstvo lepidla, ktoré môžete pokryť parketami po dobu jeho spracovateľnosti. Dbajte na to, aby bola rubová strana parkety dostatočne zmočená lepidlom. Dodržujte dilatačné medzery pri stenách a stĺpoch min. 10 mm. Ihneď po položení parkiet odstráňte z dilatácií dilatačné kliny. Najmenej 24 hodín po položení po parketách nechodte.

## NEPREHLIADNITE

Lepidlo spracovávajúte pri teplote podkladu vyššej ako +15 °C, teplote vzduchu vyššej ako +18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 75 %. Všetky uvedené údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia resp. vytvrdnutia materiálu. Náradie a čerstvé zvyšky materiálu očistite bezprostredne po aplikácii liehom. Vytvrdnuté lepidlo sa dá odstrániť iba mechanicky! Uchovávajúte mimo dosahu detí. Nepoužívajte zvyšky lepidla, prilepené na stenách nádoby!

Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu (zmiešaním zložky A a B) odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Thomsit P 625 sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadových vôd alebo do pôdy. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a vyhľadajte lekára.

**Produkt je určený na profesionálne použitie.**

## SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

## BALENIE

8 kg a 12 kg plastová nádoba

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZLOŽKA A	ZLOŽKA B
<b>Dodávaná forma:</b>	pastá	kvapalina
<b>Farba:</b>	šedo-biela	hnedá
<b>Hustota:</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>	1,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pomer miešania:</b>	7 hm. dielov	1 hm. diel
<b>Spotreba</b>		
- mozaikové parkety:		zubová stierka B3: 800 - 1100 g/m <sup>2</sup>
- vysokohranné lamelové, 10 mm masívne a hotové parkety, vlysy, špalíková dlažba:		zubová stierka B11: 1000 - 1300 g/m <sup>2</sup>
- laminátové a veľkoformátové parketové dielce:		zubová stierka B15: 1200 - 1700 g/m <sup>2</sup>
<b>Otvorená doba:</b>		cca 25 - 40 min.
<b>Doba odvetrávania:</b>		žiadna
<b>Doba spracovateľnosti:</b>		cca 60 min.
<b>Povrch zaťažiteľný po:</b>		24 hod.
<b>Tepelná odolnosť</b>		
- po vytvrdnutí:		max. +50 °C, vhodné na podlahové vykurovanie
- pre transport		od -20 °C do +50 °C
- pre skladovanie		od +10 °C do +30 °C



Zubovou stierkou




Dbáť o primerané vetranie



Dbáť o bezpečnosť osôb a majetku



Vhodné na podlahové vykurovanie



hĺbka medzery medzi zubami: 3,40 mm  
šírka medzery medzi zubami: 3,60 mm  
šírka hlavy zuba: 3,40 mm



hĺbka medzery medzi zubami: 5,00 mm  
šírka medzery medzi zubami: 6,00 mm  
šírka hlavy zuba: 8,00 mm



hĺbka medzery medzi zubami: 9,80 mm  
šírka medzery medzi zubami: 6,50 mm  
šírka hlavy zuba: 4,00 mm

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/502 46 111, fax: 02/502 46 384  
E-mail: info@thomsit.sk  
www.thomsit.sk

Henkel

Kvalita pre profesionálov