

R 777

DISPERZNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

Základný náter na nasiakavé potery a betónové podklady

VLASTNOSTI

- ▶ neobsahuje rozpúšťadlá
- ▶ uzatvára póry v potere a tým znižuje nasiakavosť
- ▶ veľmi dobre zvyšuje príľnavosť
- ▶ viaže prach
- ▶ mimoriadne výdatný
- ▶ vhodný na podlahové vykurovanie

OBLASTI POUŽITIA

Thomsit R 777 - penetrácia je náterová hmota, ktorá sa používa na uzavretie pórov silne nasiakavých a poréznych podkladov, a ktorá zvyšuje príľnavosť týchto podkladov. Používa sa ako základný náter na nasiakavé cementové, anhydritové a betónové podklady pod samonivelizačné a vyrovnávacie hmoty Thomsit. Neobsahuje rozpúšťadlá. Základný náter Thomsit R 777 neizoluje proti vlhkosti. Vhodný ako základný náter na drevotrieskové dosky v neriedenom stave. Použiteľný pred priamym lepením podlahových krytín lepidlami Thomsit na vhodné podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý, čistý a bez trhlín, s vyhovujúcou pevnosťou v ťahu a tlaku podľa STN 744505. Zvyšky starých lepidiel a nečistoty je potreba pred použitím mechanicky odstrániť. Cementové podklady, prípadne existujúce cementové traky odstráňte vhodnými strojmi a dôkladne povysávajújte. Anhydritové potery vždy prebrúste (zrniťosť 16) a povysávajújte.

SPRACOVANIE

Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Základný náter Thomsit R 777 možno na betónový podklad nanášať v neriedenom stave (na potery je možné riediť vodou v pomere 1:1) pomocou textilného valčeka, za normálnych podmienok postačuje jedna vrstva. Nie je vhodný pre hutné, nenasiakavé podklady. Na anhydritové potery použite Thomsit R 777 v neriedenom stave a nechajte minimálne 6 hodín zaschnúť. Pri stierkovaní anhydritových poterov



stierkou Thomsit AS 1 Rapid / AS 2/DG netreba Thomsit R 777 nechať zaschnúť. U veľmi poréznych a nasiakavých podkladov po zaschnutí prvého náteru prípadne vykonajte druhý náter. Thomsit R 777 sa môže miešať iba s čistou studenou vodou. Je potrebné zabrániť tvorbe kaluží.

NEPREHLIADNITE

Doba schnutia je závislá od teploty podkladu, relatívnej vlhkosti a nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných klimatických podmienkach sa predlžuje. Teplota podkladu nesmie byť nižšia než +15 °C. Otvorené balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu a zmiešani s absorpčným materiálom odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Thomsit R 777 sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadových vôd alebo do pôdy. **Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod

tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch. Chráňte pred mrazom!

BALENIE


5, 10 kg plastový kanister

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	biela
Dodávaná forma:	kvapalina
Zloženie:	disperzná syntetická živica na báze polyakrylátu
Hodnota pH:	8
Špecifická hmotnosť:	1,0 kg / l
Spotreba:	
- na betónovom povrchu:	neriedená max 300g/m ²
- na potere, anhydrite, na stierke:	100g R 777 + 100g vody
- na suchej konštrukcii	=200g hotového náteru/m ²
Doba schnutia pred stierkovaním:	
- s Thomsit AS1 Rapid/AS2/DG na anhydritových poteroch:	žiadna
- na cementových podkladoch:	30 min.
- na suchých konštrukciách a anhydritových poteroch:	min 6 hod.
Doba schnutia pred priamym lepením podlahových krytín:	
- disperznými a rozpúšťadlovými lepidlami:	6 hod.
- PU lepidlami:	24 hod.
Tepelná odolnosť pre transport a skladovanie:	0 °C až +50 °C
Tepelná odolnosť po zaschnutí:	do +50 °C
	Vhodný pre podlahové vykurovanie
Odolnosť proti vode:	odolný proti vlhku
	- neizoluje proti vlhkosti



Valčekom



Striekáním



Vhodné
na podlahové
vykurovanie

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: 02/502 46 111
fax: 02/502 46 384
www.thomsit.sk

